

## Parkettaragasztás

A Murexin MSP-ragasztók szilánmodifikált polimerekből állnak. A ragasztók ezen generációja egykomponensű, és – a levegő nedvességtartalmának kivonásával – kémiai reakció során keményednek ki. Ennek eredményeként kiváló tulajdonságú szigetelő- és ragasztóanyagokat kapunk: kitűnő tapadás különböző alapfelületekre, nagyon emissziószegény, víz- és oldószermentes. Az X-Bond MS-K parkettaragasztók könnyen felhordhatóak és univerzálisan felhasználhatóak: optimális bordaállósággal a ragasztó sok szívóképes és nem szívó alapfelületre tapad. Optimális körülmények között alapozásra és előkenésre nincs szükség. Nagy ragasztóerővel rendelkeznek, és tartósan elasztikusak maradnak.

Az elasztikus ragasztók nagyobb végszilárdságot mutatnak, mint a lágyelasztikus ragasztók. Ez a tulajdonság megakadályozza, hogy a fa tovább dolgozzon - a fugaképződésnek nincs esélye! Az elasztikus ragasztók így a legkülönbözőbb, nagyobb mértékben duzzadó és zsugorodó parkettákhoz is nyugodtan alkalmazhatóak.

A **Murexin X-Bond MS-K 509 Plus Parkettaragasztó** egy egykomponensű, elasztikus, víz- és oldószermentes ragasztó. Nagyon emissziószegény (EC1) és semleges szagú. Lépéshang csökkentő tulajdonságú. Az egykomponensű MSP ragasztó beltérben széles alkalmazási területtel rendelkezik. Csaphornyos parketta 16-22 mm, nagyméretű többrétegű dielen parketta, és 2- és 3 rétegű készparketták, lamináltpadlók ragasztására (próbaragasztás javasolt). Padlófűtés esetén alkalmazható. Nem alkalmazható bitumenes anyagokon (pl. öntött aszfalt). Fogazat: B3, B5, PK/B11, B15, B17: fogazott glettvas.

A **Murexin X-Bond MS-K 511 Parkettaragasztó** egy kiváló minőségű, egykomponensű, elasztikus, víz- és oldószermentes MSP-ragasztó. Lépéshang csökkentő, nagyon emissziószegény EC1 Plus szerint, és semleges szagú. Csaphornyos parketta (16-22 mm), masszív dielen parketták (15-22 mm), ahol a szélesség és a vastagság aránya max 10:1, nagyméretű többrétegű dielen parketták (pl. kastély dielen parketták), 2 és 3 rétegű készparketták ragasztására. Padlófűtés esetén alkalmazható. Nem alkalmazható bitumenes anyagokon (pl. öntött aszfalt). GIS kód: RS 10. Fogazat: B3, B5, PK/B11, B15, B17 fogazott glettvas.

### Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

### Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu

